

# トーエー接着剤 硬質塩化ビニル管用接着剤 成分表

項目 \ 種類	低粘度速乾性 Aタイプ	低粘度速乾性 (ブルー) Aタイプ	高粘度速乾性 Bタイプ (中・大口径管用)	耐衝撃性用 低粘度速乾性A HI用	耐衝撃性用 低粘度速乾性A HI用(白)	高粘度遅乾性 (ノンT×タイプ)	耐熱性塩ビ管 HT用
外観	無色半透明	青色	無色半透明	無色半透明	白色	無色半透明	無色半透明
粘度 (mPa・s) (代表値)	100~250	100~250	800~1000	450~600	400~800	500~800	300~600
不揮発分 (%) (代表値)	15.0~17.5	15.0~17.5	23.0~26.0	11.0~13.5	11.5~14.0	19.5~22.5	15.5~18.5
正味質量	100g, 500g 1kg	500g	500g, 1kg	100g, 500g 1kg	500g	1kg	100g, 250g 500g

## 溶剤組成 (%)

塩化ビニル共重合樹脂	10~20	—	20~30	—	—	15~25	10~20
塩化ビニル共重合樹脂 着色剤	—	10~20	—	—	—	—	—
アクリル樹脂	—	—	—	5~15	—	—	—
アクリル樹脂 酸化チタン	—	—	—	—	5~15	—	—
メチルエチルケトン	40~50	40~50	35~45	40~50	40~50	15~25	5~15
シクロヘキサノン	15~25	15~25	15~25	15~25	15~25	40~50	35~45
アセトン	15~25	15~25	—	1未満	1未満	—	—
テトラヒドロフラン	—	—	15~25	20~30	20~30	—	30~40
メチルイソブチルケトン	—	—	—	—	—	10~20	—
合計	100	100	100	100	100	100	100

上記製品には、処方上厚生労働省VOC指針値策定物質（TVOCを除く13物質）を配合しておりません。

※「環境ホルモン65物質」、「ホルムアルデヒド」、「アスベスト」は配合されておりません。

作成日：2016/12/1

備考：ノンT×タイプ…ノントルエン・ノンキシレンの略